

ESMALTES ALCALINOS

Libres de Plomo

Son esmaltes desarrollados para utilizar sobre vidrio float. Se preparan con agua hasta lograr la consistencia de un yogurt bebible y se aplican con pincel.

TEMPERATURA DE COCCIÓN 800°



SP7



SP9



SP11



SP12



SP13



SP14



SP17



SP19



SP36



SP38



SP39



SP44



SP49



SP51



SP52



SP53



SP54



SP55



SP59



SP68