

CARBANY

ESMALTES METALIZADOS TEMPERATURA DE COCCIÓN 800°

Son esmaltes metalizados desarrollados para utilizar entre vidrios float a temperatura de 800°C. Se deben aplicar entre vidrios, dejando algún espacio libre de esmalte para que se peguen los vidrios. Se puede aplicar en polvo por estarcido o con pincel diluido en agua.



ORO
396



PLATA
397



GRIS
429



PLOMO
434



AZUL
439



VERDE
446



MARRÓN
475



ROJIZO
476



COBRE
646



BRONCE
759